

CERTIFICAT

ENDUIT DE SOL
Enduit de ragréage autolissant

TX RAPID

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED EP 07 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à :

La société **BOSTIK SA**
253 Avenue du Président Wilson
FR - 93211 LA PLAINE SAINT DENIS

Usine de **FR - 77170 COUBERT**

le droit d'usage de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED Enduit de sol pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et le référentiel mentionné ci-dessus.



106 S 107

Décision n° 735-106 S 107 du 14 juin 2013
Cette décision annule et remplace la décision n° 709-106 S 57
du 03 mai 2012

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. La validité de ce certificat doit être vérifiée sur la liste des titulaires du droit d'usage, disponible à l'adresse suivante : www.cstb.fr

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Classification : P4S R

Caractéristiques conformes au référentiel de la certification pour l'emploi sur les supports suivants :

- Sol à base de liants hydrauliques
- Rénovation sur carrelage*
- Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles*

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des enduits de sol".

* supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S

Ce certificat comporte 2 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité et une annexe 1.

Correspondant

Tél. : 01 61 44 81 38

E-mail : mortiers@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE



CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT TX RAPID

- Taux de gâchage : de 24 à 26 % d'eau (soit 6 à 6,5 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 1 à 2 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m ²)
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 10	UNIDUR N	80 à 100
	normalement poreux			
	fermé			
Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle **		3 à 10	EPONAL PRIMEPOX	100
Carrelage **				
Dalles plastiques semi-flexibles **				
* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile				
** Supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S				

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
UNIDUR N	1 à 2 h (sec au toucher)	brosse ou rouleau
EPONAL PRIMEPOX	2 à 3 h (légèrement poisseux)	

Gâchage du primaire EPONAL PRIMEPOX

Mélanger les deux composants avec un malaxeur lent jusqu'à obtention d'un couleur uniforme. Le mélange peut être utilisé pendant 2 h environ.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Locaux P4 et P4S

Seuls les supports à base de liants hydrauliques neufs et anciens remis à nu sont visés en locaux P4 et P4S.

Délai d'attente avant la pose d'un revêtement

- Revêtement plastique : 6 à 7 heures.
- Revêtement textile : 4 à 5 heures.
- Carrelage : 3 à 4 heures.
- Parquet collé : 24 heures.

Annexe 1

Décision n° 735-106 S 107

AUTRES DÉSIGNATIONS COMMERCIALES ET DISTRIBUTEURS

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT

Désignations commerciales de l'enduit de ragréage autolissant TX RAPID	Distributeur
ARDASOL 3 RAPIDE	BOSTIK SA 253 Avenue du Président Wilson FR-93211 LA PLAINE SAINT DENIS
BOSTIK RAGREAGE CHRONO	
MIPLASOL TRAVAUX RAPIDES	
UNIMANG 3 R	

PRIMAIRES

Désignation commerciale du primaire	Autres désignations commerciales	Distributeur
UNIDUR N	ARDAPREN NF	BOSTIK SA 253 Avenue du Président Wilson FR-93211 LA PLAINE SAINT DENIS
	BOSTIK PRIMAIRE SOL	
	ENDUITPRENE NOFLAM	
	MANG PRIMAPRENE	

FICHE ATTACHEE A LA DÉCISION N° 735-106 S 107

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT

FICHE D'IDENTIFICATION

L'ENDUIT DE SOL : **TX RAPID**

SOCIÉTÉ : **BOSTIK SA**

USINE : **FR - 77170 COUBERT**

Cette fiche, destinée au fabricant et aux agents vérificateurs, précise les différentes caractéristiques d'identification de l'enduit cité en référence.

1) Définition du produit

Nature des constituants :

Ciment gris CEM I 52,5 R, ciment alumineux, silice et carbonate de calcium, fluidifiant, rétenteur d'eau, colorant minéral, résines synthétiques, régulateur de prise.

2) Identification du produit

Poudre :

- Granulométrie (%) :
 - Refus à 0,080 mm : 52 ± 5
 - Refus à 0,500 mm : inférieur à 0,1
- Taux de cendres (%) :
 - à 450°C : 94,1 ± 1,0
 - à 900°C : 89,4 ± 2,0

Pâte (gâchage mécanique à 25 % d'eau de gâchage) :

- Début de prise (min) : 40 ± 10

3) Stockage

A conserver 6 mois en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri de l'humidité.